

BARNILITE PINNACA

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------|---|
| Descripción del Producto: | El Barnilite es un Barniz Transparente especialmente diseñado para proteger y decorar maderas, en ambientes interiores y exteriores. |
| Uso Recomendado: | Puede ser utilizado en hogares, oficinas, industrias para proteger y decorar superficies de madera. Remover bien el envase hasta la uniformidad del producto. Aplicar en capas delgadas y siguiendo las vetas de la madera. |
| Color: | Transparente, Caoba y Roble |
| Aspecto de la Película: | Brillante |
| Porcentaje de Sólidos | Peso: (35 2.00) %. |
| Rendimiento Teórico: | 40 m ² /galón. Aplicado a 1mils de espesor seco/ mano, sobre sustrato no absorbente. El rendimiento practico es dependiendo del tipo de madera. |
| Fondos Recomendados: | Madera : Sellador Catalizable |
| Acabado Recomendado: | No Aplica. |

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

| | |
|---------|---|
| General | La madera debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite u otros contaminantes. Lijar la madera virgen con lija # 80-120 hasta emparejar la superficie y luego utilizar lija #240 para uniformizar. Aplicar 3 manos de sellador, lijando entre manos con lija #240 |
|---------|---|

MÉTODO DE APLICACIÓN

| | |
|---------|---|
| General | <p>Brocha o Pistola convencional</p> <p>EQUIPO RECOMENDADO: Pistola Convencional De Vilbiss o similar tipo J.G.A. casquillo 30, pico EX. Utilice Brochas de cerdas naturales</p> <p>CONDICIONES PARA APLICAR: Presión de la pistola: 30 psi</p> <p>DILUCIÓN: Diluyente: Brocha: No requiere. Pistola : Máximo 10% en volumen con thinner Acrílico</p> <p>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18-20" CF#4 ESPESOR RECOMENDADO: Aplicar 2-3 capas.</p> |
|---------|---|

MEZCLA Y DILUSIÓN

| | |
|-------------------------|--|
| Proporción de la Mezcla | No Aplica. |
| Tiempo de uso de la | No Aplica. |
| Mezcla (Pot Life): | Brocha: No requiere. |
| Dilución: | Pistola : Máximo 10% en volumen Solvente Sintético |

BARNILITE PINNACA

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

| | |
|-----------------------|---|
| Limpieza: | Emplee Thinner Acrílico ó laca. |
| Precauciones: | Almacénese en lugar fresco y bien ventilado. Consérvese bien tapado después de su uso. Producto tóxico. Manténgase alejado del alcance de los niños. |
| Punto de Inflamación: | Mayor a: 25°C (77°F) |

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Secamiento al Tacto: | Máximo 01 hora |
| Secamiento Libre de huella: | Máximo 4 horas |
| Secamiento Duro: | 24 horas |

TIEMPO DE SECADO

| | |
|--|---|
| Presentación: | Envase de Galón (3,785 Litros). |
| Tiempo de Almacenamiento: | Envase de cuarto de galón (0.946 litros) |
| Temperatura y Humedad de Almacenamiento: | Otro envase contra pedido Doce (12) meses bajo techo y en lugares bien ventilados. Máximo: 38°C (100°F) y 85 % Humedad Relativa. Producto inflamable. Almacénese en un lugar fresco y lejos del alcance de los niños. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evítese el contacto directo con la piel, ojos o la inhalación de los vapores. Utilice mascarilla apropiada para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua fresca por espacio de 15 minutos y solicite atención médica. En caso de ingestión, no induzca el vómito, consulte inmediatamente un médico. |

PRECAUSIONES

| | |
|----------|---|
| General: | Utilice equipo de protección mascara respiratoria para vapor. Evite contactos con los ojos y la piel. Si se presenta alguna irritación ocular, dolor de cabeza o nauseas, abandone el lugar de trabajo hasta que desaparezcan los síntomas, consulte al médico. En caso de derrame, absorba con material inerte y dispóngase según regulación. |
|----------|---|

FEBRERO 2016

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINNACA CA. Esta limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINNACA C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINNACA C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.

Hecho en la República Bolivariana de Venezuela por PINNACA C.A.
Zona Industrial Tinaquillo, Vía San Carlos, Frente a los Bomberos.
Tinaquillo, Edo. Carabobo. Venezuela. Teléfs: (0258) 7662484-7630355
controldecalidad@pinnaca.com    pinnacave www.pinnaca.com.ve