

DATOS GENERALES

Descripción del Producto: Caucho Decorama es un producto clase "C" desarrollado con resinas Vinil-Acrílicas modificadas, que proporcionan una muy buena retención de color y un acabado mate resistente.

Uso Recomendado: Se puede utilizar en hogares, oficinas, industrias, colegios, edificios, entre otros donde se requiera buenas condiciones de resistencia. Se puede aplicar sobre techos, paredes de concreto, madera, cartón piedra y similares en ambientes externos e internos.

Color: Según carta de colores.

Aspecto de la Película: Mate

Porcentaje de Sólidos Peso: 40,2 %. Volumen: 27,0 %.

Rendimiento Teórico: 6,34 m²/litro (24 m²/galón) a 25 micrones (1 Mils) de espesor película seca.

Fondos Recomendados: Concreto:Fondo Antialcalino Ecológico Pinnaca Madera: Sellador Catalizable.

Acabado Recomendado: No Aplica

Espesor de Película Seca: 29,5 micrones (1,2 Mils). Húmeda: 112,5 micrones (4,5 Mils).

Recomendado:

Viscosidad Original: 100 ± 5 K.U. a 25 °C (77°F).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

General La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, u otros contaminantes según especificación SSPC-SP-1. Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.

Concreto: Limpieza según Preparación de Superficies de Concreto SSPC-SP-13.

Las superficies nuevas de concreto, friso, mamposterías, hormigón, entre otros; se deben dejar secar por lo menos por 28 días (exterior) y 45 días (interior) a temperatura ambiente, para eliminar el exceso de humedad.

Madera: Limpieza Manual según especificación SSPC-SP-2.

Limpieza con Herramienta Eléctrica según especificación SSPC-SP-3.

MÉTODO DE APLICACIÓN

General: Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola convencional. Mezcle bien hasta que homogeneice el color y ocasionalmente durante la aplicación.

Brocha: Utilice brochas de cerdas naturales y/o artificiales

Rodillo: Utilice la camisa adecuada según la porosidad de la superficie

Atomización: Se recomienda emplear equipos Graco o equivalentes del mercado.

a) Pistola a Succión 2,81 - 4,22 kg/cm² (40-60 psi) en la línea de aire.

b) Pistola Convencional a Presión: Presión en el Envase: 0,70 – 1,05 kg/cm² (10-15 psi). Presión de Aire: 2,81 - 4,22 kg/cm² (40-60 psi).

c) Sin Aire: Relación de la bomba: 30:1 (min.). Salida: 11,4 L/min (GPM: 3) (min.). Manguera del Material: 0,95cm. (3/8") D.I. (min.). Tamaño de Boquilla: 325-625 micrones (13-25 Mils). Presión de Salida: 124-155 kg/cm² (1800-2200 psi). Tamaño del Filtro: 60 mallas. Se recomiendan las empaaduras de teflón, las cuales están disponibles a través del fabricante de la bomba.

CAUCHO PROFESIONAL PINNACA

MEZCLA Y DILUCIÓN

Proporción de la Mezcla	No Aplica.
Tiempo de uso de la Mezcla (Pot Life):	No Aplica.
Dilución:	Máximo 10 % en volumen con agua limpia. Agregue 0,38 litros por galón.

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza:	Emplee agua y jabón.
Precauciones:	Almacénese en lugar fresco y bien ventilado. Consérvese bien tapado después de su uso. Producto tóxico. Manténgase alejado del alcance de los niños.
Punto de Inflamación:	No Aplica.

TIEMPO DE SECADO


General:	Estos tiempos se basan en un espesor de película seca de 29,5 micrones (1,2 Mils) a una temperatura de 32°C, que pueden variar según las condiciones ambientales durante la aplicación y por el espesor de película aplicada.
Al Tacto:	Treinta (30) Minutos.
Libre de Huella:	Una (01) Hora.
Repintado:	Tres (03) Horas.
Duro:	Veinticuatro (24) Horas
Lavable:	N/A.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Presentación:	Envase de 1 Galón (3,785 Litros). Envase de Cuñete, 5 galones (18,925 Litros). Otro envase contra pedido.
Tiempo de Almacenamiento:	Veinte cuatro (24) meses, bajo techo y en lugares bien ventilados.
Temperatura y Humedad de Almacenamiento:	Máximo: 38°C (100 °F) y 85 % Humedad Relativa.

FEBRERO 2016

Los datos que aquí se suministran, son ciertos. Se basan en nuestros óptimos conocimientos técnicos y de control de calidad y se pueden cambiar sin previo aviso. Estos datos no implican o expresan ningún tipo de garantía por indebidos manejos operativos y/o de interpretación, así como de rendimientos, desempeños o daños resultantes de su aplicación y uso. La responsabilidad de PINNACA C.A. está limitada solo a la reposición de sus productos. La garantía de los productos de PINNACA C.A. alcanza solo, su calidad en el envase original de acuerdo al Aseguramiento y Control de Calidad de la empresa. Los usuarios deben contactar a PINNACA C.A. para verificar el uso correcto de nuestros productos antes de especificarlos y/o usarlos.

Hecho en la República Bolivariana de Venezuela por PINNACA C.A.
Zona Industrial Tinaquillo, Vía San Carlos, Frente a los Bomberos.
Tinaquillo, Edo. Carabobo. Venezuela. Teléfs: (0258) 7662484-7630355
controldecalidad@pinnaca.com    pinnacave www.pinnaca.com.ve